



Teppich- und Nadelfilzkleber pro 9058



www.blauer-engel.de/uz113

Werkstoff

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff für textile Beläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Besonders geeignet für alle Arten von Nadelvliesbelägen. Vermeidet weitgehend Fugenbildungen im Nahtkantenbereich, sofern der Nadelvlies-Bodenbelag bezüglich des Maßänderungsverhaltens den üblichen EN-Normen entspricht.

- hohe Scherfestigkeit
- hohe Endfestigkeit
- kurze Abluftzeit

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Materialbasis: Kunstharz-Dispersion

Lieferform: beige-weiß

Spez. Gewicht: 1,35 g/m³

Empfohlene Spachtelzahnung:

Teppichböden:

TKB-Zahnform B1, Verbrauch: ca. 415 g/m²

TKB-Zahnform B2, Verbrauch: ca. 570 g/m²

TKB-Zahnform B3, Verbrauch: ca. 730 g/m²

Nadelvlies:

TKB-Zahnform B2, Verbrauch: ca. 570 g/m²

Belastbar: Ab 24 Stunden

Eignung bei Stuhlrollenbelastung: Ja

Eignung auf Fußbodenheizung

Ja - Entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes beachten.

Verarbeitung

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18365 "Bodenbelagarbeiten" insbesondere eben, dauer trocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegerreife vorzubereiten. Hierfür geeignete Grundierungen und Spachtelmassen aus unserem Sortiment einsetzen. Gussasphaltestriche und andere nicht saugfähige Untergründe grundsätzlich in mindestens 2 mm Schichtdicke überspachteln.

VERARBEITUNG

TEPPICH- UND NADELFILZKLEBER PRO wird mit einer geeigneten Zahnung gemäß TKB gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Die Abluftzeit wird bestimmt durch die Saugfähigkeit des Untergrundes, die Raumtemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit. Den Bodenbelag in das noch nasse Klebstoffbett einlegen und anwalzen (50kg Gliederwalze). Nach ca. 30 Minuten den Bodenbelag nochmals anwalzen, insbesondere hochstehende Belagskanten, ggf. sind diese zu beschweren. Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller, insbesondere auch in Bezug auf das Klimatisieren der Beläge.

Reinigung: Für nicht ausgehärtetes Material: Wasser oder Reinigungstücher

Verarbeitung

GisCode: D1 - Lösemittelfrei gemäß TRGS 610

GEV-EMICODE: EC 1 PLUS - sehr emissionsarm

Verarbeitungsbedingungen:

Untergrundtemperatur mind. + 15 °C;

Lufttemperatur mind. + 18 °C.

Nicht über 75 % relative Luftfeuchte.

LAGERUNG

Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Tragen Sie eine Schutzbrille! Sollte Kleber oder Verlegewerkstoff mit Ihren Augen in Berührung kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen und einen Augenarzt aufsuchen. Schützen Sie Ihre Hände mit wasserdichten, robusten Handschuhen! Tragen Sie lange Hosen! Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Kleber oder Verlegewerkstoff. Betroffene Hautteile sind sofort gründlich mit Wasser zu säubern. Je länger frischer Kleber oder Verlegewerkstoff auf Ihrer Haut verbleibt, umso größer ist die Gefahr von ernststen Hautschäden. Kinder von frischem Kleber oder Verlegewerkstoff fernhalten! Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktsicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratze bzw. tropffreie Kunststoffgebinde sind recyclingfähig (Universal Packaging GmbH). Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall/Hausmüll.